



# BONDING ADHESIVE

## INFORMATION GÉNÉRALE

Pandser Bonding Adhesive est un adhésif de contact transparent prêt à l'emploi, applicable au rouleau ou au pinceau, à base de polychloroprène dans des solvants. La colle Pandser Bonding Adhesive est exempte de solvants aromatiques et donc moins nocive pour l'homme et l'environnement.

La colle Pandser Bonding Adhesive convient pour coller l'EPDM Pandser sur de nombreux supports, tels que le bois, le béton et divers métaux. En cas de doute, veuillez consulter le fournisseur. L'adhésif Pandser Bonding Adhesive doit également être appliqué lors de la réalisation de raccords de chevauchement ou de joints de Pandser EPDM et de tous les détails, tels que les angles et les drains. Le collage sur EPS et XPS n'est pas possible.

L'adhésif de collage Pandser est liquide, direct et facile à mettre en œuvre. Résiste aux températures de -30°C à +80°C. Le temps ouvert\* est de 60 minutes maximum et le temps d'évaporation\*\* est de 10 minutes minimum. Les deux valeurs sont déterminées à 20°C/65% H.R. et une humidité du bois de 10%. Des conditions différentes entraînent d'autres valeurs et influencent les délais d'ouverture et d'extinction. L'évaporation du solvant abaisse la température de l'adhésif et peut entraîner la formation de condensation sur la couche d'adhésif (en particulier à des températures plus basses et à une humidité relative plus élevée), ce qui entraîne l'absence de résistance de l'adhésif. L'adhésif n'aura un pouvoir adhésif qu'après l'évaporation de cette couche de condensation. Il faut donc tenir compte de la température minimale de traitement de ± 15°C !

\* le temps pendant lequel l'adhésif adhère encore après l'application

\*\* le temps qu'il faut attendre avant de pouvoir commencer le traitement



## DISPONIBILITÉ

L'adhésif Pandser Bonding Adhesive est disponible dans les emballages suivants :

Nom du produit	Numéro d'article	Code EAN
Pandser Bonding Adhesive 1 L	WKFEP400-1070	8713331026251
Pandser Bonding Adhesive 5 L	WKFEP400-1071	8713331028156

## PRODUITS APPARENTÉS

Nom du produit	Numéro d'article	Code EAN
Pandser rouleau compresseur EPDM en silicone 90 mm	WKFEP400-1070	8713331026251
Pandser rouleau compresseur EPDM en silicone 45 mm	WKFEP400-1071	8713331028156
Pandser Adhesive & Sealant 290 ml	WKFEP400-1080	8713331027470
Pandser Craie de marquage à la cire blanc lot de 3 pcs	WKFEP400-1006	8713331040226

## PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Les avantages de cet adhésif de contact sont les suivants:

- Liquide, instantané et facile à appliquer
- Temps d'ouverture long de 60 minutes
- Temps d'évaporation court de seulement 10 minutes
- L'adhésif ne contient pas d'arômes et est donc moins nocif pour l'homme et l'environnement.



## UTILISATION

Conserver dans les boîtes d'origine non ouvertes à une température comprise entre 15° et 25°Celsius. Durée de conservation d' au moins 18 mois avec un stockage adéquat. Voir la date de péremption (« Best Before date ») sur l'emballage. Bien agiter l'adhésif Pandser Bonding Adhesive avant de l'utiliser. L'adhésif Pandser Bonding Adhesive est facile à appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau à couche fine. La colle Pandser est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée ou mélangée avec des matériaux étrangers. La consommation est d'environ 2,5 m<sup>2</sup> par litre. La mise en œuvre doit se faire par temps sec et à température ambiante. Le matériau EPDM et le support doivent être plats, propres, secs et exempts d'huile/de graisse.

Pour les instructions de mise en œuvre par application, veuillez vous référer à nos instructions de mise en œuvre détaillées pour Pandser.

## SAFETY DATA SHEET

Pour des informations actualisées et détaillées concernant la composition chimique, les aspects de sécurité, la manipulation, le transport, le stockage et la protection personnelle, etc., veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité (SDS) de ce produit. Votre fournisseur est en possession du document le plus récent. Vous pouvez également la demander à Berdal.