



BONDING ADHESIVE

ALGEMENE INFORMATIE

Pandser Bonding Adhesive is een kant-en-klare rol -of verkwastbare transparante contactlijm op basis van polychloropreen in oplosmiddelen. Pandser Bonding Adhesive is vrij van aromatische oplosmiddelen en dus minder schadelijk voor mens en milieu.

Pandser Bonding Adhesive is geschikt voor verlijming van Pandser EPDM op vele ondergronden, zoals hout, beton en diverse metalen. Bij twijfel graag de leverancier raadplegen. Tevens moet Pandser Bonding Adhesive toegepast worden bij het maken van overlap-of naadverbindingen van Pandser EPDM en alle detailleringen, zoals bij hoeken en afvoeren. Verlijming op EPS en XPS is niet mogelijk.

Pandser Bonding Adhesive is vloeibaar, direct en makkelijk verwerkbaar. Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C.

Open verwerkingstijd* is max. 60 minuten en de afdamptijd** is min. 10 minuten. Beide waarden zijn bepaald bij 20°C/65% R.V. en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg en zijn van invloed op open -en afdamptijden. Door het verdampen van oplosmiddel daalt de temperatuur van de lijm en kan hierdoor condensvorming optreden op de lijm laag (met name bij lagere temperatuur en hogere relatieve luchtvochtigheid), waardoor de lijm geen kleefkracht vertoont. De lijm zal pas na verdampen van deze condenslaag kleefkracht hebben. Houd daarom rekening met de minimale verwerkingstemperatuur van ± 15°C!

* de tijd dat de lijm nog hecht na het aanbrengen

** de tijd dat je moet wachten voordat je kunt beginnen met de verwerking



VERKRIJGBAARHEID

Pandser Bonding Adhesive is leverbaar in de volgende verpakkingen:

| Omschrijving | Artikelnummer | EAN-Code |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Pandser Bonding Adhesive 1 L | WKFEP400-1070 | 8713331026251 |
| Pandser Bonding Adhesive 5 L | WKFEP400-1071 | 8713331028156 |

VERWANTE ARTIKELEN

| Omschrijving | Artikelnummer | EAN-Code |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Pandser Aandrukrol 90 mm | WKFEP400-1070 | 8713331026251 |
| Pandser Aandrukrol 45 mm | WKFEP400-1071 | 8713331028156 |
| Pandser Adhesive en Sealant 290 ml | WKFEP400-1080 | 8713331027470 |
| Pandser Markeerstift wit set à 3 st. | WKFEP400-1006 | 8713331040226 |

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Voordelen van deze contactlijm zijn:

- Vloeibaar, direct en makkelijk verwerkbaar
- Lange open tijd van 60 minuten
- Korte afdamptijd van slechts 10 minuten
- Lijm is aromaatvrij en dus minder schadelijk voor mens en milieu

VERWERKING

Bewaren in originele ongeopende blikken bij een temperatuur tussen 15° en 25°Celsius. Houdbaarheid ten minste 18 maanden bij juiste opslag. Zie de BB-datum ("Best Before-datum") op de verpakking. Pandser Bonding Adhesive goed schudden voor gebruik. Pandser Bonding Adhesive is goed te verwerken met een fijne vachtroller of met een kwast. Pandser Bonding Adhesive is klaar voor gebruik en mag niet verdund of met vreemde materialen gemengd worden. Verbruik is ca. 2,5 M² per liter. De verwerking moet bij droge weersomstandigheden en vermelde omgevingstemperatuur. Het EPDM-materiaal en de ondergrond moeten vlak, schoon, droog en olie-/ vetvrij zijn.

Voor verwerkingsvoorschriften per toepassing verwijzen wij naar onze uitgebreide verwerkingsvoorschriften voor Pandser.

SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Safety Data Sheet (SDS) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt deze ook bij Berdal opvragen.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY